



RENOVAID

RENOGROND

Zeer snel drogende grondverf op basis van alkydhars.

Toepassing:

- Voor het plaatselijk gronden van hout, epoxy ondergronden en voorbehandeld metaal.
- Enkel voor buitengebruik.

Eigenschappen:

- Zeer snelle droging.
- Blijvend elastisch.
- Zeer goede hechting.
- Goede vulling.
- Stofdroog na ca. 25 minuten bij 20 °C en 65% RV.
- Overschilderbaar na ca. 4 uur.



RENOVAID HECHT WAARDE AAN HOUT.

Renovaid BV, De Slof 30a, 5107 RJ Dongen

Telefoon: 0162-764188, Fax: 0162-764210, E-mail: info@renovaid.nl, Website: www.renovaid.nl



RENOVAID

RENOGROND

Zeer snel drogende grondverf op basis van alkydhars.

Volume	1000 ml.
Bindmiddel	Gemodificeerde alkydhars
Kleur	Wit
Glansgraad	Mat
Theoretisch rendement	15,6 m ² /L bij 30 micrometer droge laagdikte
Praktisch rendement	60 - 85% van het theoretisch rendement
Stofdroog	Na ca. 25 minuten bij 20 °C.
Overschilderbaar	Na ca. 4 uur.

Omgevingsconditie:

Te verwerken bij minimaal 5 °C. *Attentie: door zoninstraling kan de omgevingstemperatuur aanzienlijk hoger zijn dan de luchttemperatuur. Bij twijfel, meet de temperatuur van de reparatieplek of bescherm de reparatie tegen directe zoninstraling.* • Maximale relatieve luchtvochtigheid 85%. Niet toepassen bij regen of mist tenzij afgeschermd.

Ondergrondcondities:

Ondergronden dienen schoon, droog, vet- en stofvrij te zijn.

Gebruiksaanwijzing:

Gebruiksklaar, eventueel spaarzaam verdunnen met terpentine. • Aanbrengen met kwast of roller. • Gereedschap/apparatuur reinigen met terpentine. • Theoretisch rendement bij 30 micrometer droge laagdikte: 15,6 m²/L. • Praktisch rendement, afhankelijk van de applicatiemethode, 60 - 85% van

het theoretisch rendement.

Opslag, vervoer en houdbaarheid:

Droog, koel en vorstvrij opslaan tussen 5 °C en 30 °C. • Maximale gebruikstermijn 12 maanden. • Verpakking 1 liter.

Veiligheidsinformatie:

Raadpleeg de veiligheidsbladen. • Oplosmiddel vrij, geen adembescherming noodzakelijk. • Zie de aanwijzingen in de veiligheidsbladen. • Gebruik deugdelijke handschoenen (goede kwaliteit nitrile of neopreen). • Werk schoon en hygiënisch.

Milieu informatie:

Vlampunt 25°C. • Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. • Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

Het reparatiesysteem dient afgestemd te zijn op de technische mogelijkheden en de gestelde eisen. Voor een optimaal resultaat is een gedegen inspectie en technisch advies noodzakelijk.



RENOVAID HECHT WAARDE AAN HOUT.

Renovaid BV, De Slof 30a, 5107 RJ Dongen

Telefoon: 0162-764188, Fax: 0162-764210, E-mail: info@renovaid.nl, Website: www.renovaid.nl